



ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΠΑΤΗΤΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ PLANOCOLOR® CEMENT

"ΓΕΜΙΣΜΑ" ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ / M ²	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
NOVACEM PRONTO	13KG/M ² /CM	Πάχος εφαρμογής 2 - 15cm
NOVACEM FLOW 215	1,7 - 2,10KG/M ² /CM	Ανάμιξη με άμμο μπετού ή άμμο θαλάσσης αντίστοιχα
NOVACOL FINE FLEX	1,1KG/M ² /CM	Πάχος εφαρμογής 0,6 - 4mm
RC 340	1,8KG/M ² /MM	Πάχος εφαρμογής 5 - 30mm

ΑΣΤΑΡΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ / M ²	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
PLANOPRIMER	100 - 200GR/M ²	Αδιάλυτο
PLANOPRIMER	70GR/M ²	Διάλυση 1 ÷ 3 σε νερό εφαρμογή μεταξύ στρώσεων αν απαιτείται
PLANO CONTACT	300GR/M ²	Για λείες επιφάνειες
SC ELASTIC	2,5KG/M ²	Πάχος 2mm
SC 200 PENETRATE	3,5KG/M ²	Πάχος 2mm
WATER PRIMER EPX	150 - 300GR/M ²	Δύο χέρια με επίταση s 500 στο τελικό "νωπό" χέρι
PLANOPRIMER EPOXY	100 - 200GR/M ²	Ένα - δύο χέρια με επίταση s 500 στο τελικό "νωπό" χέρι
s 500	400 - 500GR/M ²	Επίταση σε WATER PRIMER EPX ή PLANOPRIMER EPOXY

PLANOCOLOR PREMIUM 2K NOVACOLOR DESIGN

	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ / M ²	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΔΑΠΕΔΑ	3KG/M ²	Πάχος εφαρμογής 3mm με οπλισμό
NOVAMIX FIBERGLASS NET	1M ²	Όση η επιφάνεια του δαπέδου σε ρολά των 50M ²
ΤΟΙΧΟΙ	2KG/M ²	Πάχος εφαρμογής 2mm χωρίς οπλισμό
NOVACOLOR DESIGN	2 ΤΕΜΑΧΙΑ 250 Η 500ML	Τυποποιημένο χρωματολόγιο για PLANOCOLOR PREMIUM 2K (15+2)kg
NOVACOLOR DESIGN	2 - 6 ΤΕΜΑΧΙΑ 250ML	Μη τυποποιημένο χρωματολόγιο για PLANOCOLOR PREMIUM 2K (15+2)kg

PLANOCOLOR PREMIUM SP & NOVACOLOR DESIGN

	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ / M ²	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΔΑΠΕΔΑ & ΤΟΙΧΟΙ	3KG/M ²	Πάχος 3mm με NOVAMIX FIBERGLASS NET οπλισμό σε δάπεδα και τοίχους
NOVAMIX FIBERGLASS NET	1M ²	Όση η επιφάνεια εφαρμογής σε ρολά των 50M ²
NOVACOLOR DESIGN	2 ΤΕΜΑΧΙΑ 250 Η 500ML	Συγκεκριμένες αποχρώσεις RAL για PLANOCOLOR PREMIUM SP σε πισίνες

PLANOCOLOR VENETICO & NOVACOLOR DESIGN

	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ / M ²	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
VENETICO	2,40KG/M ²	Πάχος 2mm χωρίς οπλισμό
NOVACOLOR DESIGN	1 ΤΕΜΑΧΙΟ 250 Η 500ML	Τυποποιημένο χρωματολόγιο για ποσότητα PLANOCOLOR VENETICO 5kg
NOVACOLOR DESIGN	1 - 3 ΤΕΜΑΧΙΑ 250ML	Μη τυποποιημένο χρωματολόγιο για ποσότητα PLANOCOLOR VENETICO 5kg

ΒΕΡΝΙΚΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ / M ²	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
PLANOFINISH PU 2KW MAT	150ML/M ²	Εφαρμογή 2 χέρια αδιάλυτο. Εφαρμοζόμενο μετά το DRY BRIGHT η κατανάλωση για 2 χέρια θα είναι 120ml/m ² .
DRY BRIGHT	100 - 150ML/M ²	Για ελαφρά κυκλοφορία και τοίχους με σατινέ τελείωμα.
PLANOFINISH PU MAT	100GR/M ²	Υψηλής αντοχής ματ εμφάνιση. Πιθανή αλλοίωση απόχρωσης εκτός αν συνδυαστεί με DRY BRIGHT. Εφαρμόζεται σε 1 χέρι.
DRY BRIGHT & PLANOFINISH PU Η PU MAT	100ML/M ² 70GR/M ²	Εφαρμογή DRY BRIGHT σαν 1 ^ο χέρι (1÷1 με νερό) και μετά 2 ^ο χέρι PLANOFINISH PU ή PLANOFINISH PU MAT. Υψηλής αντοχής ματ ή ελαφρά σατινέ όψη χωρίς αλλοίωση απόχρωσης.
PLANOFINISH PU	70 - 100GR/M ²	Κατάλληλο για πισίνες - σατινέ. Πιθανή αλλοίωση απόχρωσης εκτός αν συνδυαστεί με DRY BRIGHT. Εφαρμογή πάντα σε 1 λεπτό χέρι.
PLANOFINISH EPOXY	200GR/M ²	Υψηλής αντοχής γυαλιστερό. Μόνο για εσωτερικούς χώρους.
PLANOCOLOR LIQUID GLASS	120GR/M ² - 1KG/M ² /MM	Ιδιαίτερα γυαλιστερό. Κατανάλωση σαν βερνίκι ή σαν επικάλυψη.
PROTECT 200	100ML/M ²	Μόνο για τοίχους. Αδιαβροχοποίηση χωρίς αλλοίωση απόχρωσης.