

PLANOCOLOR LIQUID GLASS

Διάφανη εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες ή νερό, για δημιουργία ή προστασία διακοσμητικών επιφανειών

- ▷ Δύο συστατικών πολυμορφικό σύστημα
- ▷ Δεν περιέχει διαλύτες και είναι άοσμο (VOC 0gr/lt)
- ▷ Αυτοεπιπεδούμενο, ιδανικό για οριζόντιες επιφάνειες
- ▷ Εξαιρετική εργασιμότητα
- ▷ Υψηλή αντοχή σε καταπονήσεις και χημικά
- ▷ Εκιβωτίζει λογότυπα, 3D ζωγραφική, βότσαλα, ταπετσαρίες, οπτικές ίνες, φωτιστικά LED
- ▷ Εφαρμογή χωρίς ακιδωτό ρολό
- ▷ Αναμιγνύεται με χρωστικές για δημιουργία δαπέδων ρητίνης
- ▷ Αναμιγνύεται με PLANOCOLOR GRANIT σε εσωτερικούς χώρους



Περιγραφή

Το PLANOCOLOR LIQUID GLASS είναι διάφανη αυτοεπιπεδούμενη εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών, κατάλληλη για δημιουργία αλλά και προστασία διακοσμητικών επιφανειών υψηλής αισθητικής σε οριζόντιες επιφάνειες εσωτερικών χώρων. Εξαιτίας της ειδικής του σύνθεσης το PLANOCOLOR LIQUID GLASS είναι κατάλληλο να δεχθεί στη μάζα του χρωματιστά αδρανή, λογότυπα, αυτοκόλλητα, φωτογραφίες ακόμη και φωτιστικές ταινίες LED ή οπτικές ίνες. Δεν αναπτύσσει υψηλές θερμοκρασίες κατά τον πολυμερισμό της και για αυτό το λόγο δεν καταστρέφει ακόμη και ευαίσθητα υλικά όπως συμβαίνει με τις συνήθεις εποξειδικές ρητίνες. Επιπλέον μπορεί να αναμιχθεί με χρωστικές σε μορφή σκόνης όπως το NOVAGLITTER ή σε υγρή μορφή χωρίς νερό όπως το NOVACOLOR UNIVERSAL για δημιουργία έγχρωμων εποξειδικών δαπέδων υψηλής αισθητικής. Εξαιτίας της πλήρους απουσίας διαλυτών από τη σύνθεσή του μπορεί να εφαρμοστεί σε περιβάλλον με ανθρώπινη παρουσία όπως ανακαινίσεις σε γραφεία, σχολεία, διαμερίσματα. Μετά την εφαρμογή του και τον πολυμερισμό του, αποκτά μεγάλη αντοχή σε οξέα και χημικές ενώσεις. Για αύξηση της σκληρότητάς του και προστασία από χάραγμα συνιστάται η εφαρμογή λεπτής στρώσης PLANOFINISH PU MAT ή PLANOCOLOR PU 2K/W MAT.

Χρήση - Εφαρμογές

Το PLANOCOLOR LIQUID GLASS μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν:

- Ιδιαίτερα ισχυρό υλικό δημιουργίας διακοσμητικών δαπέδων ενσωμάτωνοντας σε αυτό βότσαλα, χρωματιστά αδρανή, κοχύλια, αυτοκόλλητα, φωτογραφίες, ταπετσαρίες, οπτικές ίνες, φωτιστικές ταινίες LED, σε πάγκους ή δάπεδα σε ξενοδοχεία, γραφεία, εκθέσεις, σπίτια.
- Δημιουργία δαπέδων από ρητίνη (resin flooring) με άπειρες τεχνοτροπίες (free style) χωρίς αρμούς σε ρεσεψιόν ξενοδοχείων, γραφεία, νυχτερινά κέντρα και τηλεοπτικά στούντιο.
- Διάφανη προστατευτική επίστρωση υψηλής αντοχής πάνω σε παλαιά μωσαϊκά ή βότσαλοστρώτα σε παραδοσιακούς οικισμούς αλλά και σε νέες κατασκευές σε εσωτερικούς χώρους, που δεν εμφανίζουν ανιούσα υγρασία παρέχοντας όψη "υγρού γυαλιού".
- Διάφανη προστατευτική επίστρωση με όψη γυαλιού πάνω από πατητές τσιμεντοκονίες PLANOCOLOR CEMENT όταν αυτές χρησιμοποιούνται σαν καμβάς ζωγραφικής.
- Σαν ιδιαίτερα γυαλιστερό βερνίκι προστασίας πατητής τσιμεντοκονίας σε δάπεδα εσωτερικών χώρων με απαίτηση αντοχής σε χημικά (χώρους όπως κουζίνες, WC, βιομηχανικούς χώρους).
- Συνδετική ρητίνη σε πάγκους και δάπεδα εσωτερικών χώρων με PLANOCOLOR GRANIT.

Διαδικασία εφαρμογής

Προετοιμασία υποστρώματος

Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να είναι καθαρή, επίπεδη, συμπαγής και στεγνή, απαλλαγμένη από χαλαρά στοιχεία που μπορεί να επηρεάσουν την πρόσφυση του PLANOCOLOR LIQUID GLASS στο υπόστρωμα, όπως σκόνες, σαθρά υλικά, λίπη, παλιές βαφές, σκουριά. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να απομακρύνονται με μηχανικά μέσα. Για να επιτευχθεί σκλήρυνση του υποστρώματος θα πρέπει η επιφάνεια να μην είναι βρεγμένη και αν υπάρχουν ρωγμές στο υπόστρωμα αυτές να συγκολλούνται με την εποξειδική κόλλα δύο συστατικών EPO FLUID. Το υπόστρωμα πρέπει να είναι χωρίς υγρασία και να έχει ωριμάσει επαρκώς. Σε απορροφητικό υπόστρωμα συνιστάται να γίνεται προεπάλειψη του υποστρώματος με WATER PRIMER EPX. Σε περίπτωση εφαρμογής πάνω σε μη απορροφητικές επιφάνειες όπως παλιές επικαλύψεις από κεραμικά πλακίδια πρέπει να γίνεται έλεγχος αν αυτές είναι καλά συγκολλημένα στο υπόστρωμα καθώς και ότι δεν υπόκεινται σε ανιούσα από το υπόστρωμα υγρασία. Επίσης πρέπει να έχουν καθαριστεί καλά και λίπη ή αποκολλημένα τεμάχια να απομακρύνονται. Συνιστάται να προηγείται επάλειψη της μη απορροφητικής επιφάνειας με PLANOPRIMER EPOXY. Επειδή το PLANOCOLOR LIQUID GLASS είναι αυτοεπιπεδούμενο πρέπει σε κάθε περίπτωση στην περίμετρο της επιφάνειας εφαρμογής να έχει προβλεφθεί κατάλληλο "καλούπι" για να συγκρατείται η ρητίνη και να μην "φεύγει" σε διπλανούς χώρους. Σε κάθε περίπτωση αλλά ειδικά για εφαρμογές ενσωμάτων επί επιφανειών συνιστάται η επιφάνεια να είναι εντελώς επίπεδη. Αν απαιτείται να προηγείται εξομάλυνση του υποστρώματος με PLANO 120. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα αντίστοιχα Έντυπα Τεχνικών Δεδομένων των προϊόντων.

Προετοιμασία του μίγματος

Τα συστατικά Α (ρητίνη) και Β (σκληρυντής) είναι συσκευασμένα σε δοχεία με προκαθορισμένη αναλογία ανάμιξης. Το συστατικό Β προστίθεται πλήρως μέσα στο συστατικό Α. Η ανάμιξη των δύο συστατικών γίνεται για περίπου 2 - 3 λεπτά με ηλεκτρικό αναμικτήρα σε λειτουργία χαμηλών στροφών (300 στρ. / λεπτό). Είναι σημαντικό η ανάδευση να γίνεται και στα τοιχώματα και στον πυθμένα του δοχείου, προκειμένου ο σκληρυντής να καταμεληθεί ομοιόμορφα. Αφήστε το μίγμα να ωριμάσει για μερικά λεπτά και προχωρήστε στη εφαρμογή τηρώντας τους χρόνους εργασιμότητας του υλικού. Η ανάμιξη των δύο συστατικών δεν πρέπει να γίνεται μερικώς σε καμία περίπτωση. Όταν πρόκειται το PLANOCOLOR LIQUID GLASS να αναμιχθεί με χρωστική συνιστάται να προηγείται η ανάμιξη της ρητίνης (Μέρος Α) με τη χρωστική σε γρήγορες στροφές και ο καταλύτης (Μέρος Β) να προστίθεται μετά στο μίγμα όπου η ανάμιξη να γίνεται σε αργές στροφές.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ταυτότητα Προϊόντος

Μορφή	αυτοεπιπεδούμενο υγρό
Χημική βάση	εποξειδική ρητίνη δυο συστατικών
Χρώμα	διάφανο
Ειδικό Βάρος	1,05 gr/cm ³
Ιξώδες	600mPa.s στους +23°C
Αποθήκευση	12 μήνες σε ξηρό μέρος στην αρχική συσκευασία

Δεδομένα Εφαρμογής (+23°C & 50% σχετική υγρασία)

Αναλογία μίξης	6,5 : 3,5 Κατά βάρος
Χρόνος ζωής στο δοχείο	περίπου 90 λεπτά
Ελάχιστη θερμοκρασία σκλήρυνσης	+10°C
Χρόνος μικροδιορθώσεων	περίπου 60 λεπτά
Ελαφρά βατότητα	μετά απο 24 ώρες
Βατότητα κανονική	72 ώρες
Τελική ωρίμανση	7 ημέρες

Τελικές Επιδόσεις

Σκληρότητα κατά SHORE D	75 - 80
Τελικές αντοχές	μετά απο 7 ημέρες (+23°C)
Συμπεριφορά στη φωτιά (EN 13501-1)	F

Χημική Αντοχή (συνεχή έκθεση 28 ημέρες) EN 13813 Πίνακας ZA 1.5 EN 13529

PLANOCOLOR EPOXY + FLOW POWDER EPX		
	FLOW POWDER EPX	NOVACOLOR POWDER
Αλκοόλες	B	B
Αρωματικοί υδατάνθρακες	B	B
Πετρελαιοειδή	A	A
Εστέρες / Κετόνες	C	C
Αλειφατικές αλδεύδες	A	A
Θειικό οξύ 20%	A, D	A, D
Υδροξείδιο του Καλίου (Καυστική Ποτάσα) 20%	A	A
Χλωριούχο Νάτριο 20%	A	A
Οξικό οξύ 10%	A, D	A, D

A = Ανθεκτικό, μικρή μείωση σκληρότητας Shore D (0 - 20%), κανένας σχηματισμός φυσαλίδων αποκόλλησης ή διόγκωσης.
B = Περιορισμένη Αντοχή, μεσαία μείωση σκληρότητας Shore D (20 - 40%), κανένας σχηματισμός φυσαλίδων αποκόλλησης ή διόγκωσης.
C = Δεν είναι ανθεκτικό, σημαντική μείωση σκληρότητας Shore D (>40%) ή σχηματισμός φυσαλίδων αποκόλλησης ή διόγκωσης.
D = Αποχρωματισμός ή απώλεια της στιλπνότητας.

Εφαρμογή σαν προστατευτική επικάλυψη

Εφαρμόζουμε το μίγμα με ρολλό σαν αστάρι σε ποσότητα που να επικαλύπτει την επιφάνεια του μωσαϊκού, βοτσαλώστρωτου ή της ζωγραφικής παράστασης. Όταν η εφαρμογή γίνεται σε μεγάλο πάχος, η εφαρμογή του μίγματος πρέπει να γίνεται σε διαδοχικές στρώσεις μικρού πάχους 6mm η κάθε στρώση επιτρέποντας με αυτό το τρόπο σε φυσαλίδες αέρα να μην εγκλωβιστούν κατά τη διαδικασία πλήρωσης των κοιλοτήτων. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος φυσαλίδες αέρα να ανέλθουν στην επιφάνεια της στρώσης PLANOCOLOR LIQUID GLASS όταν αυτό έρχεται στην πλαστική φάση με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν τρύπες ή κοιλότητες στη μάζα του υλικού ή ακόμη και το προϊόν να κιτρινίσει ελαφρά.

Δημιουργία επιφάνειας ρητίνης αφηρημένης τέχνης (resin)

Αναμιγνύουμε τα δυο συστατικά του PLANOCOLOR LIQUID GLASS μεταξύ τους ως άνω. Αφήνουμε το μίγμα σε ηρεμία για 2 - 3 λεπτά. Κατόπιν προσθέτουμε στο μίγμα τη χρωστική σε υγρή μορφή NOVACOLOR UNIVERSAL σε ποσότητα ανάλογα με την εφαρμογή και αναμιγνύουμε ξανά με μηχανικό αναδευτήρα σε χαμηλές στροφές ή με το χέρι ανάλογα με το επιθυμητό σχέδιο "αφηρημένης τέχνης". Αν απαιτείται από την εφαρμογή μπορούμε να προσθέσουμε glitter ή αντικείμενα. Η εφαρμογή του μίγματος γίνεται πάντα σε οριζόντια επιφάνεια η οποία έχει καλυπθεί καταλλήλως και στην οποία γίνεται χύτευση του μίγματος. Αποφεύγετε στρώσιμο του μίγματος χρησιμοποιώντας ρολά με ίνες ή καρφιά γιατί αφήνουν υπολείμματα στη μάζα του υλικού. Το PLANOCOLOR LIQUID GLASS σε αντίθεση με συνήθη εποξειδικά συστήματα διαθέτει μεγάλο ανοιχτό χρόνο, επιτρέποντας έτσι στις φυσαλίδες που δημιουργήθηκαν στο μίγμα κατά την ανάμιξη να αναδύονται και να φεύγουν από μόνες τους για πάχος έως 5 - 6 χιλιοστά. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται η εφαρμογή να γίνεται χωρίς διακοπή προκειμένου να προκύψει μια ενιαία συνεχόμενη επιφάνεια. Αν απαιτείται από την εφαρμογή μπορεί να γίνει και επίπαση glitter στο νωπό μίγμα ή ακόμη και σκέτης χρωστικής NOVACOLOR UNIVERSAL όσο το μίγμα είναι ακόμη νωπό στο δάπεδο.

Εφαρμογή με εγκιβωτισμό αντικειμένων

Δημιουργία φόντου

Αναμιγνύουμε τα δύο συστατικά του PLANOCOLOR LIQUID GLASS μεταξύ τους ως άνω και κατόπιν προσθέτουμε υπό ανάδευση σε χαμηλές στροφές 5kg από την άμμο H330 μέχρι να δημιουργηθεί ένα ομοιογενές μίγμα. Η άμμο H330 έχει λευκό χρώμα και χρησιμοποιείται σαν λευκό φόντο πριν τον εγκιβωτισμό αντικειμένων όπως βότσαλα, λογότυπα, οπτικών ινών, φωτιστικών LED, αυτοκόλλητων, φωτογραφιών, κοχυλίων, κλπ. Αν δεν υπάρχει απαίτηση για κάποιο φόντο (πχ σε τραπέζια ή πάνω από υπάρχουσες επικαλύψεις που θέλουμε να παραμείνουν εμφανείς) τοποθετούμε τα προς εγκιβωτισμό αντικείμενα απευθείας πάνω στο υπόστρωμα και εφαρμόζουμε το μίγμα PLANOCOLOR LIQUID GLASS χωρίς προσθήκη άμμου μέχρι να σκεπαστούν τα προς εγκιβωτισμό αντικείμενα. Σε περίπτωση όπου υπάρχει απαίτηση για φόντο σε χρώμα διαφορετικό από το λευκό, γίνεται προσθήκη στο μίγμα ανάλογης χρωστικής σε μορφή σκόνης όπως το NOVAGLITTER ή σε υγρή μορφή το NOVACOLOR UNIVERSAL ή υπόστρωμα με PLANOCOLOR EPOXY + FLOW POWDER EPX. Σαν φόντο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και πατητή τσιμεντοκονία PLANOCOLOR PREMIUM 2K. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα αντίστοιχα Έντυπα Τεχνικών Δεδομένων.

Συνδυασμός με PLANOCOLOR EPOXY

Το PLANOCOLOR LIQUID GLASS μπορεί να συνδυαστεί με το εποξειδικό σύστημα PLANOCOLOR EPOXY σε όλες τις περιπτώσεις, ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα και συνολικό πάχος. Η συνήθης εφαρμογή είναι δημιουργία "φόντου" με χρώμα που επιτυγχάνεται με ανάμιξη PLANOCOLOR EPOXY + FLOW POWDER EPX (χρωστική) σε πάχος 2 - 10 χιλιοστά και κατόπιν εφαρμογή του PLANOCOLOR LIQUID GLASS σαν προστατευτική επίστρωση ως άνω. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της εταιρείας.

Εφαρμογή σαν συνδετική ρητίνη του PLANOCOLOR GRANIT

Αναμιγνύουμε τα δύο συστατικά μεταξύ τους και κατόπιν προσθέτουμε 8 - 10Kg PLANOCOLOR GRANIT για κάθε 1Kg

PLANOCOLOR LIQUID GLASS. Η εφαρμογή συνιστάται να γίνεται σε εσωτερικό χώρο μόνο. Αν απαιτηθεί εφαρμογή να γίνει σε κατακόρυφη επιφάνεια τότε ασταρώνουμε το υπόστρωμα με μίγμα PLANOEASY GIPR για κάθε 1kg PLANOCOLOR LIQUID GLASS. Η εφαρμογή του μίγματος γίνεται με μεταλλική σπάτουλα χωρίς γωνίες φροντίζοντας να εφαρμόζουμε το μίγμα σε επαρκή ποσότητα έτσι ώστε να δημιουργείται μια ενιαία επίστρωση. Για να μην "κολλάει" η σπάτουλα στο μίγμα συνιστάται η προσθήκη 100gr PLANOEASY FINISH για κάθε 1kg PLANOCOLOR LIQUID GLASS. Σε μικρές επιφάνειες (πχ πάγκους, τραπέζια, κλπ) μπορεί να γίνει πλήρης σφράγιση της επιφάνειας εφαρμόζοντας το PLANOCOLOR LIQUID GLASS αδιάλυτο με ταφ πάνω από την επίστρωση PLANOCOLOR GRANIT. Αυτή η εφαρμογή δεν συνιστάται για μεγάλες επιφάνειες αλλά και για περιπτώσεις που υπάρχει κίνδυνος η υγρασία να εισχωρήσει στη μάζα της διακοσμητικής επίστρωσης PLANOCOLOR GRANIT διαφορετικά η εγκλωβισμένη υγρασία θα "θαμπώσει" την όψη της επίστρωσης και μακροπρόθεσμα θα έχουμε αποκόλληση της μεμβράνης σφράγισης.

Συντήρηση - Προστασία

Αν και το PLANOCOLOR LIQUID GLASS έχει υψηλές αντοχές σε μηχανικές και χημικές καταπονήσεις χαράσσεται όπως όλες οι εποξειδικές επιστρώσεις. Για να προστατεύσετε την επιφάνεια συνιστάται η εφαρμογή PLANOFINISH PU MAT ή του PLANOFINISH PU 2K/W MAT. Περιοδικά και όταν αρχίσουν να εμφανίζονται πάλι, να γίνεται επανάληψη της συντήρησης με PLANOFINISH PU MAT ανάλογα με τη χρήση της επιφάνειας.

Κατανάλωση

1,0 - 1,1kg/m²/mm πάχους.

Καθαρισμός

Εργαλεία και δοχεία πρέπει να πλένονται αμέσως με καθαρό νερό και οινόπνευμα. Όταν το PLANOCOLOR LIQUID GLASS στεγνώσει ο καθαρισμός γίνεται μόνο με μηχανικά μέσα και ισχυρά διαλυτικά.

Αποθήκευση

Το PLANOCOLOR LIQUID GLASS παραμένει αμετάβλητο για τουλάχιστον 12 μήνες στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία, προστατευμένο από παγετό και την απευθείας έκθεση στον ήλιο. Συνιστώμενη θερμοκρασία αποθήκευσης από +5°C έως +35°C.

Συστάσεις

- Μην αναμιγνύετε το PLANOCOLOR LIQUID GLASS με νερό, διαλυτικά ή ρητίνες.
- Μην προσθέτετε τσιμέντο ή άλλα υδραυλικά συνδετικά.
- Τα δύο συστατικά του PLANOCOLOR LIQUID GLASS είναι σε προζυγισμένη αναλογία. Για αυτό το λόγο απαγορεύεται η μερική ανάμιξη των δύο συστατικών.
- Μην εφαρμόζετε το PLANOCOLOR LIQUID GLASS σε υποστρώματα βρεγμένα ή σε υποστρώματα πάνω από πηγή με ανιούσα ή ενδεχόμενη να εμφανιστεί στο μέλλον υγρασία.
- Μην εφαρμόζετε το PLANOCOLOR LIQUID GLASS πάνω σε εύκαμπτες επικαλύψεις όπως ξύλο, μοκέτες, λάστιχο, linoleum.
- Μην εφαρμόζετε το PLANOCOLOR LIQUID GLASS σε εξωτερικούς χώρους ή απευθείας στον ήλιο.
- Κατά την εφαρμογή μιγμάτων PLANOCOLOR LIQUID GLASS φροντίστε για πλήρη εξάλειψη των φυσαλίδων που αναπτύσσονται στο μίγμα χωρίς όμως τη χρήση ακιδωτού ρολού. Η εφαρμογή της κάθε στρώσης να είναι μέχρι 5 - 6 χιλιοστά προκειμένου οι φυσαλίδες να "φεύγουν" χωρίς χρήση ακιδωτού ρολού.
- Αποφεύγετε την εφαρμογή μιγμάτων PLANOCOLOR LIQUID GLASS σε κατακόρυφες ή επιφάνειες με έντονη κλίση. Το μίγμα είναι αυτοεπιπεδούμενο και πρέπει να γίνεται χύτευσή του σε στεγανό καλούπι. Σε περίπτωση όμως σοβατεπί η εφαρμογή σε κατακόρυφη επιφάνεια συνιστάται προεπάλειψη του υποστρώματος με PLANO EASY GRIP (50gr/kg) PLANOCOLOR LIQUID GLASS.
- Όταν γίνεται εγκιβωτισμός αντικειμένων μέσα στο μίγμα PLANOCOLOR LIQUID GLASS σιγουρευτείτε ότι τα συγκεκριμένα αντικείμενα δεν αντιδρούν με εποξειδικές ρητίνες καθώς και ότι δεν περιέχουν υγρασία.

- Ο χώρος εφαρμογής πρέπει να είναι καθαρός χωρίς σκόνες ή έντομα που πιθανώς να επικαθίσουν πάνω στο νωπό μίγμα.
- Μην εφαρμόζετε το μίγμα σε πάχος μικρότερο από 1,5 - 2mm.
- Το μέγιστο πάχος εφαρμογής ανά στρώση είναι 6mm. Σε περίπτωση απαίτησης μεγαλύτερου πάχους εφαρμόστε αλληλεπάλληλες στρώσεις.
- Φροντίζουμε ο χώρος να είναι καθαρός, κλειστός που να μην επιτρέπει τη συσσώρευση σκόνης, εντόμων κλπ πάνω στην νωπή επιφάνεια της στρώσης PLANOCOLOR LIQUID GLASS για τις πρώτες 24 ώρες μετά την εφαρμογή.
- Αν και εξαιτίας κακής εφαρμογής εμφανιστούν μικρές τρύπες ή εξογκώματα αυτά πρέπει να εξομαλυνθούν με τρίψιμο και εφαρμογή εκ νέου στρώση με PLANOCOLOR LIQUID GLASS.

Συσκευασία

Το PLANOCOLOR LIQUID GLASS διατίθεται σε συσκευασία 11L (A 6,6 + B 4,4)L και 1L (A 0,6 + B 0,4)L αντίστοιχα. Τα συστατικά Α και Β βρίσκονται σε καθορισμένες αναλογίες ανάμιξης κατά βάρος.

Προειδοποίηση

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται σ' αυτό το εγχειρίδιο του υλικού είναι το αποτέλεσμα της γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν σαν ενδεικτικές και υπόκεινται σε επιβεβαίωση μετά από μακροχρόνιες πρακτικές εφαρμογές. Για το λόγο αυτό κάθε ένας που ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει το προϊόν πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που πηγάζει από τη χρήση του προϊόντος. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Δεδομένων ανατρέξτε στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr ή απευθείας στο QR Code του προϊόντος που ακολουθεί.

ΠΡΟΪΟΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Οδηγίες Ασφαλείας

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Έντυπο Δεδομένων Ασφαλείας.

