

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sika® Icolflex®-171 GR

ΑΝΙΟΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Sika® Icolflex®-171 GR είναι χαμηλού ιξώδους, 1-συστατικού, υγρό, στεγανοποιητικό ασφαλτικό γαλάκτωμα με ειδικά πρόσθετα. Είναι άοσμο και άφλεκτο και δεν περιέχει επικίνδυνους διαλύτες. Δεν περιέχει πληρωτικά συστατικά και διαθέτει καλή συνεπτικότητα για εύκολη εφαρμογή.

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Κατάλληλο για χρήση σε διάφορες εφαρμογές και κυρίως μονώσεις στοιχείων σκυροδέματος που προβλέπεται να επιχωματωθούν όπως θεμελιώσεις, τοίχοι αντιστήριξης, αποστραγγιστικά τοιχεία, δάπεδα, κ.λ.π.
- Για προστασία και στεγανοποίηση οικοδομικών κατασκευών από σκυρόδεμα, κονιάματα, τούβλα.
- Αστάρι για ασφαλτικές μεμβράνες εφαρμοζόμενες με φλόγιτρο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Δεν περιέχει διαλύτες, είναι φιλικό στο χρήστη και στο περιβάλλον, είναι άφλεκτο και άοσμο
- Μπορεί να αραιωθεί με νερό
- Είναι ανεπηρέαστο από αραιά όξινα και αλκαλικά διαλύματα
- Διαθέτει εξαιρετική πρόσφυση σε πολλά υποστρώματα, χάρις στο ελαχιστοποιημένο περιεχόμενό του σε πληρωτικά συστατικά
- Είναι εφαρμόσιμο σε στεγνές ή νωπές επιφάνειες
- Εύκολο στην εφαρμογή, έτοιμο για χρήση
- Οικονομική εφαρμογή
- Δεν επαναγαλακτωματοποιείται μετά την ξήρανσή του
- Ιδιαίτερα χαμηλό περιεχόμενο σε αδρανή, με αποτέλεσμα εξαιρετική πρόσφυση και διεισδυτικότητα
- Ανθετικό σε ριζικά οξέα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σύσταση	Υδατικής βάσης ασφαλτικό & γαλακτωματοποιητές	
Συσκευασία	Δοχεία 5 & 17 kg Βαρέλια 200 kg	
Χρώμα	Υγρό γαλάκτωμα, σκούρο καφέ	
Διάρκεια ζωής	24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής	
Συνθήκες αποθήκευσης	Αποθηκεύστε στην αρχική, κλειστή, σφραγισμένη και άφθαρτη συσκευασία, προστατευμένο από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και σε θερμοκρασίες μεταξύ +5 °C και 35 °C. Προστατέψτε από τον παγετό. Εάν το προϊόν παραμείνει αποθηκευμένο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, μπορεί να αραιωθεί με νερό, εάν απαιτείται. Αναμείξτε το προϊόν με ηλεκτρικό αναμεικτήρα, σε χαμηλές στροφές, πριν το χρησιμοποιήσετε.	
Πυκνότητα	1,0-1,05 g/cm ³	(EN ISO 2811)
Τιμή pH	~ 11 @ +25 °C	

Περιεχόμενο σε στερεά κατά βάρος	52-58%
Ιξώδες	180-200cP
	(sp.4, 5rpm, 25 °C)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θερμοκρασία λειτουργίας	+5°C ελάχιστη / +40°C μέγιστη
-------------------------	-------------------------------

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατανάλωση	0,25-0,8 kg/m ² ανά στρώση
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	+5 °C ελάχιστη / + 40 °C μέγιστη
Χρόνος ξήρανσης	24h στους +25 °C Ο χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος & υποστρώματος, τη σχετική υγρασία και το πάχος στρώσης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, απαλλαγμένο από σκόνη, λάδια, γράσα και χαλαρά ή σαθρά υλικά. Επιφανειακές ατέλειες, όπως κενά, οπές, κ.τ.λ. πρέπει να επισκευάζονται πριν την εφαρμογή, χρησιμοποιώντας κατάλληλα επισκευαστικά κονιάματα των σειρών Sika MonoTop® / SikaRep® / Sikadur®. Απομάκρυνση ρύπων μπορεί να πραγματοποιηθεί με μηχανικά μέσα ή υδροβολή. Η επιφάνεια εφαρμογής μπορεί να είναι στεγνή ή νωπή.

ΑΝΑΜΕΙΞΗ

Ομογενοποιήστε το προϊόν πριν την εφαρμογή. Εάν το Sika® Igoflex®-171 GR εφαρμοστεί ως αστάρι, αραιώστε το με 20% νερό. Επόμενες στρώσεις πρέπει να εφαρμοστούν αναρραίωτες.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ / ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Το Sika® Igoflex®-171 GR μπορεί να εφαρμοστεί με ρολό, βούρτσα ή ψεκασμό. Εφαρμόστε 2 στρώσεις σταυρωτά, τηρώντας χρόνο αναμονής 12-36 ωρών μεταξύ τους (υφιστάμενες στρώσεις πρέπει να έχουν ξηρανθεί πριν την εφαρμογή επόμενων). Εν γένει, πόρωδη υποστρώματα απαιτούν εφαρμογή τουλάχιστον 2 στρώσεων.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Απομάκρυνση νωπών υπολειμμάτων από τα εργαλεία και τον εξοπλισμό εφαρμογής μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση νερού. Νωπό υλικό μπορεί να απομακρυνθεί με τη χρήση Sika® Colma ή βενζίνης. Σκληρυμένο και/ή υλικό που έχει ωριμάσει πλήρως μπορεί να απομακρυνθεί μόνο μηχανικά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Μην εφαρμόζετε το προϊόν υπό άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Εάν είναι εφικτό, εφαρμόστε το υπό σκιά και σε αεριζόμενη περιοχή.
- Μην εφαρμόζετε το προϊόν κατά τη διάρκεια βροχής.

- Προστατέψτε νωπό εφαρμοσμένο προϊόν από τη βροχή και επιθετικές καιρικές συνθήκες μέχρι την πλήρη ωρίμανσή του.
- Κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης κι εάν το προϊόν έχει εκτεθεί σε αρνητικές θερμοκρασίες αποθήκευσης, πρέπει να μεταφερθεί σε ζεστή περιοχή, για να επανέλθει στην αρχική του κατάσταση (υγρή). Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκτεθεί σε άμεση φλόγα για να θερμανθεί.

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΗΤΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/42, η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ (Κατηγορία προϊόντος IIA / i Τύπος wb) την οποία έχει το προϊόν έτοιμο για χρήση είναι 140 g/l (Οριακές τιμές 2010). Η μέγιστη περιεκτικότητα ΠΟΕ του Sika® Igoflex®-171 GR είναι < 140 g/l την οποία έχει το προϊόν έτοιμο για χρήση.

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sika® Igoflex®-171 GR
Ιούλιος 2020, Έκδοση: 01.01
020706301000000142

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και το σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

Sika Hellas ABEE

Πρωτομαγιάς 15
Κρυονέρι 145 68
Αθήνα - Ελλάδα
Τηλ.: +30 210 8160600
Fax.: +30 210 8160606
www.sika.gr | sika@gr.sika.com



ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sika® Igalflex®-171 GR
Ιούλιος 2020, Έκδοση: 01.01
020706301000000142

SikaIgalflex-171GR-el-GR-(07-2020)-1-1.pdf