



NOVACEM CREATIVE

Τσιμεντοειδές συνδετικό για δημιουργία μικροβοτσαλωτών και μωσαϊκών

- ▷ **Κατάλληλο για εξωτερικά και εσωτερικά δάπεδα και τοίχους**
- ▷ **Κατάλληλο για δημιουργία κονιαμάτων με μόνιμη εμβάπτιση σε νερό**
- ▷ **Πολύ υψηλές μηχανικές αντοχές**
- ▷ **Εξαιρετική Θιξοτροπία και εργασιμότητα**
- ▷ **Μεγάλη αντοχή σε γήρανση**

Περιγραφή

Το NOVACEM CREATIVE είναι ένα τσιμεντοειδές υδραυλικό συνδετικό με ειδικά φυσικά και συνθετικά πρόσθετα σε μορφή σκόνης. Αναμιγνύεται με πλήθος αδρανών για δημιουργία μη ολισθηρών μικροβοτσαλωτών επιφανειών ή γυαλισμένων μωσαϊκών σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Η εξαιρετική Θιξοτροπία του κονιάματος με τις πολύ υψηλές μηχανικές αντοχές το καθιστούν ιδανικό σύστημα τσιμεντοειδών διακοσμητικών επιστρώσεων.

Πιστοποιημένο προϊόν χαμηλών εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) κατηγορίας EC-1 ^{PLUS}, 11417/14.02.20.

Χρήσεις

Το NOVACEM CREATIVE είναι κατάλληλο για δημιουργία όπως:

- Διακοσμητικές και ενιαίες ψηφιδωτές επικαλύψεις
- Επιστρώσεις τύπου μωσαϊκού
- Ειδικές κατασκευές όπως τραπέζια, μπάγκους, νιπτήρες κτλ.

Για εφαρμογές σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες όπως:

- Εξωτερικούς χώρους, πισίνες, ταράτσες, βεράντες, κτλ.
- Εσωτερικούς χώρους, ντουζιέρες, μπάνια και χώρους με υγρασία
- Επιφάνειες με έντονη κυκλοφορία
- Ενδοδαπέδιας θέρμανσης

Για τοποθετήσεις σε πλήθος υποστρωμάτων όπως:

- Σκυρόδεμα και τσιμεντοκονιάματα
- Υφιστάμενες επικαλύψεις όπως πλακίδια, μάρμαρα, μωσαϊκά κτλ.
- Επιχρίσματα και κονιάματα τοιχοποιίας
- Τσιμεντοσανίδες και γυψοσανίδες (με κατάλληλο αστάρι)

Τεχνικά Δεδομένα

Ταυτότητα Προϊόντος

Μορφή	Σκόνη
Χρώμα	Λευκό & Γκρί
Χημική βάση	Portland τσιμέντο, πολυμερή, ειδικά πρόσθετα
Φαινόμενο βάρος	1,0 ± 0,1 kg/L
Αποθήκευση	12 μήνες σε ξηρό μέρος στην αρχική συσκευασία

Χαρακτηριστικά

Αναλογία ανάμιξης	13 – 18% ανάλογα με ποσοστό προσθήκης		
Ειδικό βάρος μίγματος	2,1 ± 0,1 kg/L		EN 1015-6
Ειδικό βάρος ξηρού κονιάματος	2,0 ± 0,1 kg/L		EN 12190
Θερμοκρασία εφαρμογής	από +5°C έως +35°C		
Χρόνος ζωής στο δοχείο	≈ 60 - 90 λεπτά / 20°C		EN 13395-1
Βατότητα δαπέδου	2 - 3 ώρες		
Θλιπτική αντοχή	1d	≥ 15 N/mm ²	EN 196-1
	7d	≥ 35 N/mm ²	
	28d	≥ 45 N/mm ²	
Καμπτική αντοχή	1d	≥ 3 N/mm ²	EN 196-1
	7d	≥ 7 N/mm ²	
	28d	≥ 8 N/mm ²	

NOVACEM CREATIVE 25%

Προτεινομένη ποσότητα νερού 13 – 15 %

Τελικές Επιδόσεις με σχέση νερού/κονιάματος 14%*

Θλιπτική αντοχή	1d	≥ 10 N/mm ²	EN 1015-11
	7d	≥ 25 N/mm ²	
	28d	≥ 30 N/mm ²	
Καμπτική αντοχή	1d	≥ 3 N/mm ²	EN 1015-11
	7d	≥ 5 N/mm ²	
	28d	≥ 6 N/mm ²	
Πρόσφυση		≥ 1,7 N/mm ²	EN 1015-12

Περιεκτικότητα σε χλωριόντα	$\leq 0,03 \%$	EN 1015-17
Τριχοειδής απορρόφηση νερού	$\leq 0,05 \text{ kg/m}^2 \sqrt{\text{h}}$	EN 1015-18
Συντελεστής διάχυσης υδρατμών	$\mu \leq 20$	EN 1015-19
Θερμική συμβατότητα μέρος 1: Πρόσφυση μετά από 50 κυκλικές εναλλαγές ψύξης – απόψυξης	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$	EN 13687-1
Τριχοειδής απορρόφηση	$\leq 0,21 \text{ kg/m}^2 \sqrt{\text{h}}$	EN 13057
Αντίδραση στη φωτιά	A1	EN 13501-1

* Λήψη δεδομένων με προσθήκη αδρανών PLANOCOLOR GRANIT MQ 50 14 ή MR 60 00 σε 20 – 23°C, 60 – 65% σχετική υγρασία και χωρίς αερισμό. Οι τιμές ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανάλογα με τα αδρανή όπως και με τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο.

NOVACEM CREATIVE 30%

Προτεινόμενη ποσότητα νερού 14 – 16 %

Τελικές Επιδόσεις με σχέση νερού/κονιάματος 15%*

Θλιπτική αντοχή	1d	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$	EN 13892-2
	7d	$\geq 33 \text{ N/mm}^2$	
	28d	$\geq 38 \text{ N/mm}^2$	
Καμπτική αντοχή	1d	$\geq 3 \text{ N/mm}^2$	EN 13892-2
	7d	$\geq 5 \text{ N/mm}^2$	
	28d	$\geq 6 \text{ N/mm}^2$	
Πρόσφυση		$\geq 2,2 \text{ N/mm}^2$	EN 13892-8
Περιεκτικότητα σε χλωριόντα		$\leq 0,03 \%$	EN 1015-17
Τριχοειδής απορρόφηση νερού		$\leq 0,05 \text{ kg/m}^2 \sqrt{\text{h}}$	EN 1015-18
Συντελεστής διάχυσης υδρατμών		$\mu \leq 20$	EN 1015-19
Θερμική συμβατότητα μέρος 1: Πρόσφυση μετά από 50 κυκλικές εναλλαγές ψύξης – απόψυξης		$\geq 2,2 \text{ N/mm}^2$	EN 13687-1
Τριχοειδής απορρόφηση		$\leq 0,22 \text{ kg/m}^2 \sqrt{\text{h}}$	EN 13057
Αντίδραση στη φωτιά		A1	EN 13501-1

* Λήψη δεδομένων με προσθήκη αδρανών PLANOCOLOR GRANIT MQ 50 14 ή MR 60 00 σε 20 – 23°C, 60 – 65% σχετική υγρασία και χωρίς αερισμό. Οι τιμές ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανάλογα με τα αδρανή όπως και με τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο.

NOVACEM CREATIVE 35%

Προτεινόμενη ποσότητα νερού 15 – 18 %

Τελικές Επιδόσεις με σχέση νερού/κονιάματος 16,5%*

Θλιπτική αντοχή	8h	$\geq 8 \text{ N/mm}^2$	EN 13892-2
	1d	$\geq 18 \text{ N/mm}^2$	
	7d	$\geq 41 \text{ N/mm}^2$	
	28d	$\geq 47 \text{ N/mm}^2$	
Καμπτική αντοχή	8h	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$	EN 13892-2
	1d	$\geq 3 \text{ N/mm}^2$	
	7d	$\geq 5 \text{ N/mm}^2$	
	28d	$\geq 6 \text{ N/mm}^2$	
Πρόσφυση		$\geq 2,4 \text{ N/mm}^2$	EN 138928
Περιεκτικότητα σε χλωριόντα		$\leq 0,03 \%$	EN 1015-17
Τριχοειδής απορρόφηση νερού		$\leq 0,04 \text{ kg/m}^2 \sqrt{\text{h}}$	EN 1015-18
Συντελεστής διάχυσης υδρατμών		$\mu \leq 20$	EN 1015-19
Πρόσφυση μετά από τεχνητή γήρανση		$\geq 2,3 \text{ N/mm}^2$	EN 1015-21
Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας $\lambda_{10, \text{dry, mat}}$		1,11 W/mK	EN 1745
Τριχοειδής απορρόφηση νερού		$\leq 0,01 \text{ g/mm}^2$	EN 480-5
Τριχοειδής απορρόφηση		$\leq 0,22 \text{ kg/m}^2 \sqrt{\text{h}}$	EN 13057
Διείσδυση χλωριόντων		0,01%	EN 13396
Θερμική συμβατότητα μέρος 1: Πρόσφυση μετά από 50 κυκλικές εναλλαγές ψύξης – απόψυξης		$\geq 2,2 \text{ N/mm}^2$	EN 13687-1
Αντοχή σε τριβή		A6 // A9 **	EN 13892-3
Αντίδραση στη φωτιά		A1	EN 13501-1

* Λήψη δεδομένων με προσθήκη αδρανών PLANOCOLOR GRANIT MQ 50 14 ή MR 60 00 σε 20 – 23°C, 60 – 65% σχετική υγρασία και χωρίς αερισμό. Οι τιμές ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανάλογα με τα αδρανή όπως και με τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο.

** A6 με προσθήκη PLANOCOLOR GRANIT MQ 50 14 και A9 MR 60 00

Διαδικασία εφαρμογής

Προετοιμασία υποστρώματος

Απομακρύνετε τα σαθρά και χαλαρά τμήματα σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος μέχρι το υπόστρωμα να είναι συμπαγές και αδρό με ελάχιστη εφελκυστική αντοχή $> 1,5 \text{ N/mm}^2$. Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι απαλλαγμένες από σκόνες, βρωμιά, έλαια, γράσα, σκουριές και γενικότερα από στοιχεία που θα επηρεάσουν αρνητικά την πρόσφυση. Υπάρχουσες ρωγμές πρέπει να επισκευάζονται χρησιμοποιώντας την ενέσιμη εποξειδική κόλλα δύο συστατικών EPO FLUID. Εμποτίστε το υπόστρωμα με νερό. Πριν την εφαρμογή του κονιάματος απομακρύνετε την περίσσεια νερού χρησιμοποιώντας αέρα ή σφουγγάρι. Εάν η εφαρμογή γίνεται σε πιάνα ή χώρους με υγρασία, συνιστάται να προηγείται στεγανοποίηση με ένα εκ των SC ELASTIC, SC 200 PENETRATE ή SC ELASTIC EASY κατά περίπτωση. Υποστρώματα με ανεπαρκείς μηχανικές αντοχές πρέπει να ενισχύονται με το NOVAPRIMER ή WATER PRIMER EPX κατά περίπτωση. Για μονολιθική συγκόλληση με το υπόστρωμα χρησιμοποιείστε το EPO FLUID ή εναλλακτικά το συγκολλητικό αστάρι αποτελούμενο από 1 μέρος SBR 50, 1 μέρος νερό και 4 μέρη NOVACEM CREATIVE και εφαρμόστε το κονίαμα νωπό σε νωπό στην συγκολλητική στρώση. Σε επιφάνειες μειωμένης απορροφητικότητας όπως παλιά μωσαϊκά, καλά στερεωμένα κεραμικά πλακίδια ή μάρμαρα συνιστάται η προεπάλειψη με PLANO CONTACT εφόσον έχουν καθαριστεί κατάλληλα. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα αντίστοιχα Έντυπα Τεχνικών Δεδομένων των προϊόντων.

Προετοιμασία του μίγματος

Προσθέστε σε κατάλληλο δοχείο την απαιτούμενη ποσότητα νερού. Οι προτεινόμενες αναλογίες αναγράφονται στους πίνακες. Αργά και υπό ανάδευση προσθέστε το NOVACEM CREATIVE στο νερό και στην συνέχεια τα αδρανή. Αναμίξτε με ηλεκτρικό αναμεικτήρα για τουλάχιστον 3 λεπτά μέχρι να επιτύχετε την πλήρη ομογενοποίηση του μίγματος χωρίς συσσωματώματα. Το μίγμα είναι έτοιμο προς χρήση.

Τρόπος εφαρμογής

Το μίγμα εφαρμόζεται χρησιμοποιώντας επίπεδη σπάτουλα, μυστρί ή κατάλληλα συστήματα εκτόξευσης, σε οροφές, οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες ασκώντας επαρκή πίεση και συμπυκνώνοντας καλά το υλικό στην επιφάνεια. Ακολουθεί η επιπέδωση της επιφάνειας χρησιμοποιώντας μεταλλική σπάτουλα. Το πάχος εφαρμογής εξαρτάται από τη μέγιστη διάσταση κόκκου των χρησιμοποιούμενων αδρανών, όπου το ελάχιστο πάχος είναι 2 - 3 φορές την μέγιστη διάσταση κόκκου αδρανών. Όταν απαιτείται μεγαλύτερο πάχος εφαρμόστε επάλληλες στρώσεις όταν η προηγούμενη αρχίζει να πήζει και δεν κολλάει στο χέρι.

Το κονίαμα πρέπει να εφαρμόζεται σε κανονικές συνθήκες μέσα σε 60 – 90 λεπτά από την έναρξη της ανάμειξης. Μετά από αυτή την περίοδο μην προσπαθήσετε να το αναμείξετε ξανά με νερό. Χαμηλές θερμοκρασίες επεκτείνουν τον χρόνο ζωής του κονιάματος ενώ αντιθέτως υψηλές μειώνουν δραστικά την εργασιμότητα.

Τελική επιφάνεια με ανάγλυφη υφή.

Μετά την επιπέδωση του κονιάματος και εντός 30 λεπτών από την εφαρμογή, ψεκάστε όλη την επιφάνειά με τον επιφανειακό επιβραδυντή PLANOCOLOR CRT 052. Ξεπλύνετε την επιφάνεια εφαρμόζοντας υδροβολή υψηλής πίεσης (100 έως 180 bar μέγιστα), 12 έως 24 ώρες μετά την εφαρμογή, ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος, αλλά σε κάθε περίπτωση εντός του χρονικού διαστήματος των 3 ημερών από την εφαρμογή. Σε περίπτωση βροχής κατά την περίοδο αναμονής συνιστάται η απομάκρυνσή του επιβραδυντή χωρίς αναμονή. Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάδειξη των αδρανών μηχανικά μέσα καθαρισμού όπως βούρτσες αντικέ μαρμάρων.

Σημείωση: Αν κατά τη διάρκεια καθαρισμού συμπαρασύρονται αδρανή από την επιφάνεια, μειώστε την πίεση του νερού ή αναμείνате κι άλλο χρονικό διάστημα.

Τελική επιφάνεια με λεία υφή

Σε περίπτωση όπου απαιτείται λεία τελική επιφάνεια τύπου γυαλισμένου μωσαϊκού, πρέπει να γίνει χρήση κατάλληλης μηχανής λείανσης. Για μικροσπές που εμφανίζονται κατά την μηχανική λείανση, είτε από εγκλωβισμένο αέρα, είτε από αφαίρεση των αδρανών, χρησιμοποιήστε ως υλικό πλήρωσης ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα ένα εκ των προϊόντων NOVACEM MF ή PLANOFINISH CRYSTAL.

Σε εφαρμογές υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες συνιστάται 24 – 48 ώρες μετά την ολοκλήρωση του καθαρισμού και ανάλογα με το είδος της εφαρμογής να γίνεται η χρήση του υδατικού σκληρυντή/συμπυκνωτή PLANOFINISH CH PLUS ή PLANOFINISH CH. Σε δάπεδα, η αδιαβροχοποίηση γίνεται με το PROTECT 200, PROTECT 300S, PROTECT 900S ή WET PLUS S ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται δοκιμή σε λιγότερο εμφανές σημείο της επιφάνειας. Όταν το μίγμα NOVACEM CREATIVE εφαρμόζεται μέσα σε πισίνα η εφαρμογή βερνικιού δεν συνιστάται. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα αντίστοιχα Έντυπα Τεχνικών Δεδομένων των προϊόντων.

Αρμοί διαστολής

Η θέση των εκάστοτε αρμών διαστολής εξαρτάται από τη χρήση της επιφάνειας, τη γεωμετρία του χώρου αλλά και από τη σύνθεση του υλικού. Σε εσωτερικούς χώρους κάθε 5 - 7 τρέχοντα μέτρα μήκους και κάθε 5 τρέχοντα μέτρα μήκους σε εξωτερικούς χώρους. Σε πισίνες συνιστάται αρμός διαστολής στις ενώσεις τοίχου με δάπεδο και τοίχο με τοίχο καθώς και κάθε 40 - 45m². Οι συγκεκριμένοι αρμοί πρέπει να σφραγίζονται κατάλληλα.

Συστάσεις

- Εφαρμόστε μόνο σε δομικά σταθερό και κατάλληλα προετοιμασμένο υπόστρωμα
- Αποφύγετε την εφαρμογή με απευθείας έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία και/ή ισχυρό άνεμο όπως και βροχή
- Μην προσθέτετε νερό πάνω από την συνιστώμενη ποσότητα ή όταν αρχίζει το κονίαμα να πήζει
- Μην εφαρμόζετε σε υφιστάμενους αρμούς διαστολής του υποστρώματος
- Μην το χρησιμοποιείτε σε υποστρώματα με συνεχή ανιούσα υγρασία ή σε χώρους με μόνιμη παρουσία νερού χωρίς να προηγηθεί στεγανοποίηση
- Μόνιμη εμβάπτιση σε νερό μετά από 7 - 10 ημέρες, σε αυτή την περίπτωση δεν συνιστάται η χρήση βερνικιού ή άλλης προστατευτικής επίστρωσης
- Πριν την εφαρμογή αδιαβροχοποιητικής προστασίας πρέπει να προηγείται δοκιμή
- Μην προσθέτετε τσιμέντο, γύψο, ασβέστη, ή άλλα υλικά που μπορεί να επηρεάζουν τις ιδιότητες του κονιάματος
- Μην το εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες υποστρώματος και περιβάλλοντος χαμηλότερες από +5°C και υψηλότερες από +35°C
- Μην το εφαρμόζετε απευθείας επάνω σε υποστρώματα ανυδρίτη, μεταλλικές, εύκαμπτες ή επιφάνειες με έντονο κραδασμό
- Δεν συνιστάται σε ενιαίες επιφάνειες η χρήση διαφορετικών παρτίδων. Όπου υπάρχει απαίτηση συγκεκριμένης απόχρωσης συνιστάται η ανάμιξη με NOVACOLOR OXIDE ή NOVACOLOR UNIVERSAL σε κατάλληλη αναλογία
- Συνιστάται η εφαρμογή να γίνεται από επαγγελματία χρήστη

Κατανάλωση

Η κατανάλωση του του NOVACEM CREATIVE εξαρτάται από τη σύνθεση του μίγματος και μπορεί να κυμανθεί μεταξύ 0,5 – 0,7 kg /m²/mm πάχους.

Καθαρισμός

Εργαλεία, δοχεία και μηχανήματα μπορούν να καθαριστούν όσο το μίγμα είναι νωπό, με νερό. Μετά την πήξη του μπορεί να απομακρυνθεί μόνο με μηχανικά μέσα.

Αποθήκευση

Το NOVACEM CREATIVE παραμένει σταθερό για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής αποθηκευμένο στην αρχική, κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία, σε ξηρές συνθήκες και θερμοκρασία μεταξύ +5°C και +35°C.

Συσκευασία

Χάρτινοι σάκοι των 15 kg.

Οδηγίες Ασφαλείας

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την αποθήκευση, την απόρριψη αλλά και ασφαλή διαχείριση, οι χρήστες θα πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας το οποίο περιέχει οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

Νομικές σημειώσεις

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται στο συνοδευτικό εγχειρίδιο του υλικού είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές, καθώς ενδέχεται να παρουσιάζουν μεταξύ τους αποκλίσεις.

Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, οι τιμές και η διαθεσιμότητα του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται.

Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία.

Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς.

Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr ή απευθείας στο QR Code του προϊόντος που ακολουθεί.



ΔΟΜΟΧΗΜΙΚΗ ΑΒΕΕ
Παπανικολή 40
Χαλάνδρι, 15232, Αθήνα
T +30 210 68 93 953
F +30 210 68 94 571
novamix@novamix.gr